

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA MORBIDO TOCCO BASE	Codice	TDS2070_00
		Revisione	00
		Data	26/09/2022

1. DESCRIZIONE

MORBIDO TOCCO BASE è una pittura piacevole al tatto ed estremamente **opaca**. Una volta protetta con VETRO OPACO, diventa completamente lavabile, resistente allo sporco, alle più comuni sostanze e al graffio. Caratteristiche supportate dalla certificazione **HACCP**.

MORBIDO TOCCO BASE è una pittura per interni, caratterizzata da una morbida porosità, che ne garantisce un'ottima permeabilità al vapore acqueo. Ha un basso contenuto di composti volatili, priva di formaldeide e plastificanti aggiunti ed è classificata **A+**. La particolare formulazione ne conferisce una facile applicazione, un'ottima copertura ed un'elevata opacità. Pronta all'uso, asciuga rapidamente e non necessita di lunghi arrieggi prima di riabitare l'ambiente.

2. IMPIEGO

MORBIDO TOCCO BASE si applica facilmente su pareti nuove o già dipinte, superfici in cartongesso o calcestruzzo, ed è l'ideale per rifinire e rinnovare tutti gli ambienti. Inoltre può essere applicato sulle decorazioni create con SEGUI IL TUO ISTINTO, per conferire un aspetto opaco e omogeneo oppure per rinnovarne la colorazione.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare MORBIDO TOCCO BASE, la superficie deve risultare sempre ben coesa, in caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso o con assorbimenti non omogenei.

Nel caso di applicazione su piastrelle, dopo aver sgrassato la parete con alcool etilico denaturato, rasare eventuali fughe larghe con una prima stuccatura puntuale di PRIMUS AGGRAPPANTE, lasciare asciugare, quindi applicare con frattone inox KIT/I una mano di PRIMUS AGRAPPANTE, in modo da ottenere una rasatura omogenea e liscia. Quindi procedere con MORBIDO TOCCO BASE.

4. METODO DI APPLICAZIONE

MORBIDO TOCCO BASE è pronto all'uso, eventualmente diluire con 5% - 10% di acqua in funzione dell'assorbimento del supporto. Colorare versando l'ADDITIVO COLORANTE, precedentemente mescolato, nella quantità indicata nel catalogo e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta, avendo cura di non lasciare prodotto non colorato sul fondo o sulle pareti della latta.

Il prodotto si applica a due mani con rullo PE 15. Attendere 4-6 ore tra una mano e l'altra.

5. PROTEZIONE

MORBIDO TOCCO BASE per garantire una completa protezione e smacchiatura deve essere protetto con una mano di VETRO OPACO diluito al 30% con acqua. Anche VETRO OPACO si applica con rullo PE15, una volta che MORBIDO TOCCO risulta completamente asciutto (12 ore). Se si desidera si può procedere, dopo 4-6 ore con una seconda mano per dare maggiore protezione.

6. PULIZIA UTENSILI

Per pulire gli attrezzi a lavoro concluso utilizzare acqua.

7. PULIZIA SUPERFICIE FINITA

Pulire con LATTE DETERGENTE o con altro detergente neutro, utilizzando una spugna morbida.

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDS2070_00
	MORBIDO TOCCO BASE	Revisione	00
		Data	26/09/2022

8. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI.

Usare e conservare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Solo se richiesto diluire 5%-10% con acqua
Miscelazione	Prodotto pronto all'uso
Colorazione	Secondo cartella colori presente sul catalogo
Utensili	RULLO PE15
Primer	Non previsto
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	2
Tempo di asciugatura in superficie	2 ore a 20°C
Tempo di attesa 2ª mano	4-6 ore a 20°C
Protezione	VETRO OPACO diluito 30% con acqua
Lavabilità	Lavabilità completa con LATTE DETERGENTE se protetta con VETRO OPACO

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
MORBIDO TOCCO	8 – 10 mq/litro per mano – dato che può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento del supporto
VETRO OPACO diluito 30%	15 – 18 mq/litro per mano

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Idropittura a base di resine acriliche disperse in acqua, pigmenti e cariche minerali
Viscosità	5.000 cps ± 1000 cps
Peso specifico	1,53 ± 0,03 Kg/litro
Ph	8 ± 0,5
Contenuto solido	55% ± 2%
Brillantezza (EN13000)	G ₃ Opaco ≤ 3 G.U. 85° - G ₃ Opaco ≤ 10 G.U. 85° se protetto con VETRO OPACO
Spessore film secco (EN13000)	E ₂ 70 µm ± 5 µm
Granulometria (EN13000)	S ₁ Fine ≤ 100 µm
Potere coprente (EN13000)	Classe 2
Abrasione a umido (EN13000)	Classe 1 ≤ 5 µm se protetto con VETRO OPACO
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC): pitture bicomponenti ad alte prestazioni: 500 g/l	Contenuto massimo: 4,8 gr/litro
Condizioni di stoccaggio	Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	1 – 2,5 – 5 LITRI

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDS2070_00
	MORBIDO TOCCO BASE	Revisione	00
		Data	26/09/2022

RESISTENZA ALLE PIU' COMUNI SOSTANZE – PROTETTO con VETRO OPACO

Sostanza	Tempo di contatto 10 min.	Tempo di contatto 2 ore
Soia	resistente	resistente
Ketchup	resistente	resistente
Senape	resistente	resistente
Succo di frutta	resistente	resistente
Thè	resistente	resistente
Caffè	resistente	alone
Vino rosso	resistente	alone
Pennarello non indelebile	resistente	alone
Acido acetico (10%)	resistente	alone
Acido citrico (10%)	resistente	resistente
Ammoniaca (10%)	resistente	ingiallimento
Etanolo 48%	resistente	resistente
Etanolo 96%	rimozione pellicola	rimozione pellicola
Coca Cola	resistente	resistente
Acetone	rimozione pellicola	rimozione pellicola
Olio d'oliva	resistente	alone
Dentifricio	resistente	resistente
NaCl (30%)	resistente	resistente
Acqua ossigenata (3%)	resistente	resistente
Candeggina	resistente	ingiallimento
Acqua clorata (piscina)	resistente	resistente

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.