

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	DATENBLATT	Code	TDS2070_00
	<b>MORBIDO TOCCO BASE</b>	Revision	00
		Datum	26.09.2022

#### 1. BESCHREIBUNG

MORBIDO TOCCO BASE ist eine Farbe, die sich angenehm anfühlt und extrem **deckend ist**. Nach einem Schutzüberzug mit VETRO OPACO ist sie vollständig abwaschbar, schmutzabweisend, resistent gegen gängige Substanzen und kratzfest. Die Merkmale entsprechen der **HACCP**-Zertifizierung.

MORBIDO TOCCO BASE ist eine Innenfarbe, die sich durch ihre weiche Porosität und somit eine ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit auszeichnet. Sie enthält nur wenige flüchtige Verbindungen, ist frei von Formaldehyd und Weichmachern und wurde mit **A+** bewertet. Die spezielle Formulierung sorgt für ein leichtes Auftragen, eine hervorragende Deckkraft und eine hohe Opazität. Sie ist sofort einsatzbereit, trocknet schnell und erfordert kein langes Lüften, bevor der Raum wieder genutzt werden kann.

#### 2. ANWENDUNG

MORBIDO TOCCO BASE lässt sich leicht auf neue oder bereits gestrichene Wände, Gipskartonplatten oder Betonoberflächen auftragen und ist ideal für die Gestaltung und Renovierung aller Räume. Darüber hinaus kann er auf die mit SEGUI IL TUO ISTINTO erstellten Dekorationen aufgetragen werden, wodurch diese ein gleichmäßiges, mattes Aussehen erhalten oder ihre Farbgebung erneuert wird.

#### 3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine korrekte Vorbereitung des Untergrundes ist unerlässlich für ein perfektes Finish. Fahren Sie daher mit der Beseitigung von nicht verankerten oder bröckelnden Farben oder Putzen fort und achten Sie darauf, dass Schimmel und Staub abgewaschen oder gebürstet werden. Die Oberfläche muss vor dem Auftragen von MORBIDO TOCCO BASE immer gut gebunden sein, andernfalls muss ein Tiefengrund aufgetragen werden, der insbesondere für Gipskartonwände oder Wände mit ungleichmäßiger Absorption empfohlen wird.

Bei Anwendung auf Fliesen zunächst die Wand mit denaturiertem Spiritus entfetten, breite Fugen ggf. mit einer ersten Schicht PRIMUS AGGRAPPANTE ausgleichen, trocknen lassen und dann eine Schicht PRIMUS AGRAPPANTE mit einem Edelstahlspachtel KIT/I auftragen, um eine homogene und glatte Oberfläche herzustellen. Danach mit MORBIDO TOCCO BASE fortfahren.

#### 4. AUFTRAGUNGSMETHODE

MORBIDO TOCCO BASE ist gebrauchsfertig, eventuell mit 5-10 % Wasser verdünnen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Auftragen der Farbe, durch Gießen des zuvor gemischten FARBADDITIVS in der im Katalog angegebenen Menge und Mischen bis zur vollständigen Homogenisierung der Farbe, wobei darauf zu achten ist, dass kein nicht farbiges Produkt auf dem Boden oder den Wänden der Dose zurückbleibt.

Das Produkt wird in zwei Schichten mit der Rolle PE 15 aufgetragen. Zwischen den Anstrichen 4-6 Stunden warten.

#### 5. SCHUTZSCHICHT

MORBIDO TOCCO BASE muss für vollständigen Schutz und Fleckenbeständigkeit mit einer Schicht VETRO OPACO, verdünnt mit 30 % Wasser, geschützt werden. VETRO OPACO wird ebenfalls mit der PE15-Rolle aufgetragen, sobald MORBIDO TOCCO vollständig getrocknet ist (nach 12 Stunden). Falls gewünscht, kann für einen noch besseren Schutz nach 4-6 Stunden eine zweite Schicht aufgetragen werden.

#### 6. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Verwenden Sie Wasser, um die Werkzeuge nach der Arbeit zu reinigen.

#### 7. REINIGUNG DER FERTIGEN OBERFLÄCHE

Die Reinigung erfolgt mit LATTE DETERGENTE oder einem anderen neutralen Reinigungsmittel unter Verwendung eines weichen Schwamms.

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	DATENBLATT	Code	TDS2070_00
	<b>MORBIDO TOCCO BASE</b>	Revision	00
		Datum	26.09.2022

#### 8. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENKENNZEICHNUNG.

Das Produkt entsprechend den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verwenden und aufbewahren, die Behälter nach Gebrauch im Sinne der Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen, die Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und diesen Behälter oder das Etikett vorzeigen. Die Rückstände nicht in Abwasserkanälen, Wasserwegen und im Boden entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf der Website [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

TECHNISCHE DATEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Nur bei Bedarf mit 5-10 % Wasser verdünnen
Mischen	Gebrauchsfertiges Produkt
Farben	Gemäß der Farbkarte im Katalog
Werkzeuge	ROLLE PE15
Primer	Nicht vorgesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +30 °C mit relativer Feuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	2
Trocknungszeit der Oberfläche	2 Stunden bei 20 °C
Wartezeit bis zum 2. Anstrich	4-6 Stunden bei 20 °C
Schutzschicht	VETRO OPACO, verdünnt mit 30 % Wasser
Waschbarkeit	Vollständige abwaschbar mit LATTE DETERGENTE, wenn mit VETRO OPACO geschützt

TECHNISCHE DATEN: VERBRAUCH	
MORBIDO TOCCO	8-10 m <sup>2</sup> /Liter pro Anstrich – dieser Wert kann je nach Rauheit, Porosität und Absorptionseigenschaften des Untergrundes variieren
VETRO OPACO 30 % verdünnt.	15-18 m <sup>2</sup> /Liter pro Anstrich

TECHNISCHE DATEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Farbe auf Wasserbasis auf der Grundlage von wasserdispergierten Acrylharzen, Pigmenten und mineralischen Füllstoffen
Viskosität	5.000 cps ± 1000 cps
Spezifisches Gewicht	1,53 ± 0,03 kg/Liter
pH-Wert	8 ± 0,5
Feststoffgehalt	55 % ± 2 %
GLANZ (EN13000)	G <sub>3</sub> matt ≤ 3 GU 85° - G <sub>3</sub> matt ≤ 10 GU 85° bei einer Schutzschicht mit VETRO OPACO
Trockenfilmdicke (EN13000)	E <sub>2</sub> 70 µm ± 5 µm
Partikelgröße (EN13000)	S <sub>1</sub> fein ≤ 100 µm
Deckvermögen (EN13000)	Klasse 2
Nassabrieb (EN13000)	Classe 1 ≤ 5 µm bei einer Schutzschicht mit VETRO OPACO
EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG): Zweikomponenten- Hochleistungslacke: 500 g/l	Maximaler VOC-Gehalt: 4,8 g/Liter
Lagerbedingungen	Kühl und trocken bei einer Temperatur von über + 5 °C und unter + 30 °C lagern
Verpackungen	1 – 2,5 – 5 LITER

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	DATENBLATT	Code	TDS2070_00
	<b>MORBIDO TOCCO BASE</b>	Revision	00
		Datum	26.09.2022

### BESTÄNDIGKEIT GEGEN DIE GÄNGIGSTEN SUBSTANZEN – BEI EINER SCHUTZSCHICHT mit VETRO OPACO

Substanz	Kontaktzeit 10 Minuten	Kontaktzeit 2 Stunden
Soja	beständig	beständig
Ketchup	beständig	beständig
Senf	beständig	beständig
Fruchtsaft	beständig	beständig
Tee	beständig	beständig
Kaffee	beständig	Schleier
Rotwein	beständig	Schleier
Nicht wasserfester Filzstift	beständig	Schleier
Essigsäure (10 %)	beständig	Schleier
Zitronensäure (10 %)	beständig	beständig
Ammoniak (10 %)	beständig	Vergilbung
Ethanol 48 %	beständig	beständig
Ethanol 96 %	Entfernen des Films	Entfernen des Films
Coca-Cola	beständig	beständig
Aceton	Entfernen des Films	Entfernen des Films
Olivenöl	beständig	Schleier
Zahnpasta	beständig	beständig
NaCl (30 %)	beständig	beständig
Wasserstoffperoxyd (3 %)	beständig	beständig
Chlorbleiche	beständig	Vergilbung
Gechlortes Wasser (Schwimmbad)	beständig	beständig

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die Informationen in diesem Blatt nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen kann jedoch keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die bei der Anwendung erzielt werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Man sollte immer, von Fall zu Fall, die tatsächliche Eignung des Produkts prüfen. Dieses Dokument storniert und ersetzt alle vorhergehenden Blätter. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte **(+39) 02.9903951** oder senden Sie eine Nachricht über **WhatsApp: (+39) 3371410335**.