

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS2070_00
	MORBIDO TOCCO BASE	Révision	00
		Date	26/09/2022

1. DESCRIPTION

MORBIDO TOCCO BASE est une peinture agréable au toucher et extrêmement **mate**. Une fois protégée avec VETRO OPACO, elle devient entièrement lavable, résistante à la saleté, aux substances les plus courantes et aux rayures. Caractéristiques certifiées **HACCP**.

MORBIDO TOCCO BASE est une peinture d'intérieur caractérisée par sa porosité moelleuse, qui garantit une excellente perméabilité à la vapeur d'eau. Elle présente une faible teneur en composés volatils, est exempte de formaldéhyde et de plastifiants ajoutés et est classée **A+**. Sa formulation spéciale lui confère une application facile, une excellente couverture et une grande opacité. Prête à l'emploi, elle sèche rapidement et ne nécessite pas une longue aération avant de réoccuper la pièce.

2. EMPLOI

MORBIDO TOCCO BASE s'applique facilement sur les murs neufs ou déjà peints, sur les plaques de plâtre ou les surfaces en béton, et est idéale pour la finition et la rénovation de toutes les pièces. Par ailleurs, elle peut être appliquée sur les décors réalisés avec SEGUI IL TUO ISTINTO pour leur donner un aspect uniforme et mat ou pour renouveler leur coloration.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est indispensable pour une réussite parfaite de la finition. Effectuer donc l'élimination d'éventuelles peintures ou enduits qui se détachent ou se désagrègent, en ayant soin de laver ou brosser les éventuelles présences de moisissures et poussières. Avant d'appliquer MORBIDO TOCCO BASE, la surface doit toujours être bien compacte, sinon procéder avec un fixateur isolant, qui est recommandé surtout pour les murs en plaques de plâtre ou les murs à absorption inégale.

En cas d'application sur du carrelage, après avoir dégraissé le mur avec de l'alcool éthylique dénaturé, raser les éventuels joints larges avec PRIMUS AGGRAPPANTE pour un premier rebouchage, laisser sécher, puis appliquer une couche de PRIMUS AGGRAPPANTE avec une truelle en acier inoxydable KIT/I pour obtenir un rasage lisse et homogène. Procéder alors avec MORBIDO TOCCO BASE.

4. MÉTHODE D'APPLICATION

MORBIDO TOCCO BASE est prête à l'emploi, si nécessaire diluer avec 5% - 10% d'eau selon l'absorption du substrat. Colorer en versant l'ADDITIVO COLORANTE préalablement mélangé dans la quantité indiquée dans le catalogue et mélanger jusqu'à homogénéisation complète de la couleur, en veillant à ne pas laisser de produit non coloré sur le fond ou les parois du pot.

Le produit s'applique en deux couches avec un rouleau PE15. Attendre de 4 à 6 heures entre les couches.

5. PROTECTION

Afin d'assurer une protection complète et l'élimination des taches, MORBIDO TOCCO BASE doit être protégée par une couche de VETRO OPACO dilué à 30% avec de l'eau. VETRO OPACO s'applique également avec un rouleau PE15, une fois que MORBIDO TOCCO est complètement sèche (12 heures). Si on le souhaite, une deuxième couche peut être appliquée après 4-6 heures pour garantir une protection majeure.

6. NETTOYAGE DES OUTILS

À la fin du travail, nettoyer les outils avec de l'eau.

7. NETTOYAGE DE LA SURFACE FINIE

Nettoyer avec LATTE DETERGENTE ou avec un autre produit neutre, en utilisant une éponge souple.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS2070_00
	MORBIDO TOCCO BASE	Révision	00
		Date	26/09/2022

8. INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS.

Utiliser et conserver le produit conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ; après l'utilisation ne pas abandonner les récipients dans l'environnement, faire bien sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Conserver le produit hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l'étiquette. Ne pas jeter de résidus dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site Internet : www.giorgiograesan.it

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION	
Dilution	Seulement si nécessaire, diluer 5%-10% avec de l'eau
Mélange	Produit prêt à l'emploi
Coloration	Selon le nuancier du catalogue
Outils	ROULEAU PE15
Peinture de fond	Non prévue
Conditions d'application	De +10 °C à +30 °C avec humidité relative < 85 %
Nombre de couches	2
Temps de séchage de la surface	2 heures à 20 °C
Temps d'attente 2 ^{ème} couche	4-6 heures à 20°C
Protection	VETRO OPACO dilué à 30% avec de l'eau
Lavabilité	Lavabilité totale avec LATTE DETERGENTE si protégée avec VETRO OPACO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : CONSOMMATION	
MORBIDO TOCCO	8 - 10 m ² /litre par couche - ce chiffre peut varier en fonction de la rugosité, de la porosité et des caractéristiques d'absorption du support
VETRO OPACO dilué 30%	15 - 18 m ² /litre par couche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PRODUIT	
Composition	Peinture à l'eau à base de résines acryliques dispersés dans l'eau, de pigments et de charges minérales
Viscosité	5 000 cps ± 1 000 cps
Poids spécifique	1,53 ± 0,03 kg/litre
Ph	8 ± 0,5
Contenu solide	55% ± 2%
Brillance (EN13000)	G ₃ Mate ≤ 3 G.U. 85° - G ₃ Mate ≤ 10 G.U. 85° si protégée avec VETRO OPACO
Épaisseur film sec (EN13000)	E ₂ 70 µm ± 5 µm
Granulométrie (EN13000)	S ₁ Fine ≤ 100 µm
Pouvoir de couverture (EN13000)	Classe 2
Abrasion humide (EN13000)	Classe 1 ≤ 5 µm si protégée avec VETRO OPACO
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/EC) : peintures bi-composants à haute performance : 500 g/l	Contenu maximal : 4,8 g/litre
Conditions de stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, à une température supérieure à + 5°C et inférieure à + 30°C
Emballage	1 - 2,5 - 5 LITRES

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS2070_00
	MORBIDO TOCCO BASE	Révision	00
		Date	26/09/2022

RÉSISTANCE AUX SUBSTANCES LES PLUS COURANTES - PROTÉGÉE PAR VETRO OPACO

Substance	Temps de contact 10 min.	Temps de contact 2 heures
Soja	résistante	résistante
Ketchup	résistante	résistante
Moutarde	résistante	résistante
Jus de fruit	résistante	résistante
Thé	résistante	résistante
Café	résistante	tache
vin rouge	résistante	tache
Feutre non indélébile	résistante	tache
Acide acétique (10%)	résistante	tache
Acide citrique (10%)	résistante	résistante
Ammoniaque (10%)	résistante	jaunissement
Éthanol 48%	résistante	résistante
Éthanol 96%	enlèvement film	enlèvement film
Coca Cola	résistante	résistante
Acétone	enlèvement film	enlèvement film
Huile d'olive	résistante	tache
Dentifrice	résistante	résistante
NaCl (30%)	résistante	résistante
Eau oxygénée (3%)	résistante	résistante
Eau de Javel	résistante	jaunissement
Eau chlorée (piscine)	résistante	résistante

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant la société ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus à travers leur utilisation car les conditions d'application sont indépendantes de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toute fiche précédente. Pour plus d'informations techniques, contacter le **(+39) 02.9903951** ou **Whatsapp : (+39) 3371410335**.